

Butyl-Dicht

Flexibler, abtupfbarer 1-K-Dichtstoff

Merkmale

- ▶ Bleibt dauerhaft flexibel
- ▶ Dichtmasse kann einfach und rückstandsfrei entfernt werden
- ▶ Hohe Dichtigkeit
- ▶ UV- und alterungsbeständig
- ▶ Gute Chemikalienbeständigkeit
- ▶ Greift Lacke nicht an
- ▶ Gleicht Unebenheiten aus
- ▶ Einsetzbar auf lackierten Oberflächen
- ▶ Dämpft Vibrationen und Geräusche
- ▶ Schützt vor Korrosion
- ▶ Schützt vor Feuchtigkeit und Regenwasser

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Überschüssiges Material kann bereits nach wenigen Minuten mit sich selbst abgetupft werden
- ▶ Jederzeit rückstandslos demontierbar

Anwendungsbereiche

- ▶ Abdichten von geschraubten Verbindungen
- ▶ Abdichten von Gummi-Glas-Verbindungen an allen Arten von Fahrzeugen
- ▶ Für den Einbau von Fenstern im Caravan-, Wohnmobil- und Containerbau
- ▶ Ersetzt Entkopplungsmatten
- ▶ Ersetzt Dichtschnüre im Sanitärbereich
- ▶ Haftet auch ohne Primer auf vielen Untergründen wie z. B. pulverbeschichtetem und lackiertem Metall, Glas, PVC, GFK, lackiertem und unlackiertem Holz und vielem mehr



Butyl-Dicht

Flexibler, abtupfbarer 1-K-Dichtstoff

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 263 310 3

Einsatzbereich

- ▶ Industrie
- ▶ Karosserie- und Fahrzeugbau
- ▶ Sanitär
- ▶ Wohnwagen- und Fahrzeugbau
- ▶ Installationshandwerk
- ▶ Metallbau
- ▶ Dach- und Fassadenbau

Verarbeitung

Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **beko Butyl-Dicht** auf die zu verbindenden Bauteile auftragen. Danach die beiden Bauteile zusammenfügen und mechanisch fixieren. Überschüssiges Material kann nach wenigen Minuten mit sich selbst abgetupft werden.

Hinweise

- ▶ Dichtstoff sollte zwischen zwei mechanisch fixierten Materialien eingesetzt werden.
- ▶ Verunreinigte Oberflächen/Geräte können mit **beko Allclean** gereinigt werden.
- ▶ Nicht überlackierbar.
- ▶ Vor Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.

Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500
Kartuschenpresse Ultra-Press	906 3310



Technische Daten

Basis	Polyisobutylene			
Verarbeitbar	ab 0 °C bis +40 °C			
Temperatur	beständig von -40 °C bis +110 °C (im ausgehärteten Zustand)			
Offene Zeit	ca. 3 Stunden			
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,1 bis 0,2 g/24 h/m²			
Farbe	grau			
Haltbarkeit	ungeöffnet 24 Monate bei +10 °C bis +30 °C			
Lagerung	kühl und trocken, vor Hitze schützen			
Inhalt/Verpackung	Kartusche 310 ml	12 Stück/Karton	1248 Stück/Palette	Art.-Nr. 263 310 3