Paneel-Kleber

Turbo *GRIP*

Klebstoffe

Kleben statt Schrauben



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Merkmale

- Enorme Klebkraft
- Für alle Paneel-Arten
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Schnelle Aushärtung
- Unsichtbare Montage
- Gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus
- Greift Paneele nicht an
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Feuchtigkeits- und wasserbeständig
- Kein Schrumpfen
- Ohne Zusatz von Lösemitteln und Siliconen
- Ohne Zusatz von Säuren



Verarbeitungsvorteile

- Hält sofort
- Unkomplizierte Montage ohne Bohren oder Schrauben
- Montage leise und schmutzfrei
- Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar
- Unsichtbare Montage



Anwendungsbereiche

- Universell einsetzbar für alle gängigen Arten von Akustik- und Dekorpaneelen aus Aluverbund, PVC, Polyersterfasern (PET), Polyurethan, EPS, HPL
- Sehr gute Haftung auf Untergründen wie Fliesen, Keramik, Beton, Putz, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Stein, Holz, Mauerwerk, Tapeten, u.v.a.



Paneel-Kleber

Turbo *GRIP*

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 253 310 1

Einsatzbereich

- Installationshandwerk
- Baugewerbe
- Renovierungsbau
- Sanitär

Verarbeitung

Alle Untergründe müssen ausreichend tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** vorreinigen. **beko Paneel-Kleber** in ca. 20 cm langen, parallelen Raupen vertikal auf das Paneel aufbringen. Zwischen den Raupen einen Abstand von ca. 15 cm einhalten. Der Abstand zum Rand sollte mindestens 2 cm betragen. Keine umlaufende Raupe am Rand des Paneels auftragen. Bei der Montage das Paneel an der unteren Kante ansetzen und von unten nach oben andrücken.

Vollflächiger Auftrag:
beko Paneel-Kleber in großzügigen, durchgängigen Raupen entlang einer horizontalen Kante auftragen und mit dem **Zahnspachtel B11** vertikal abziehen. Vorgang wiederholen, bis das gesamte Paneel mit Klebstoff bedeckt ist.

Hinweise

- Verarbeitungshinweise des Paneel-Herstellers beachten.
- Eventuelle Verfugungen der Paneele erst nach vollständiger Aushärtung des Klebstoffes durchführen, um den Zutritt von Luftfeuchtigkeit zur Aushärtung nicht zu unterbinden.
- Nicht geeignet für die Verklebung von PP, PE, Bitumen und PTFE.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Zubehör

Zahnspachtel B11	**Art.-Nr. 200 4 180**
Kartuschenpresse Ultra-Press	**Art.-Nr. 906 3310**
Allclean Oberflächenreiniger	**Art.-Nr. 266 120 0500**





Technische Daten

Basis	MS-Hybrid-Technologie			
Verarbeitbar	ab 0 °C bis max. +40 °C			
Temperatur	beständig von -40 °C bis +90 °C			
Aushärtung	ca. 2–3 mm in 24 Stunden			
Reichweite	ca. 1,5 m² Paneel-Fläche			
Farbe	weiß			
Shore-A-Härte	ca. 35 +/- 3			
Bruchdehnung	> 450 % (nach ISO 527-2)			
Zugfestigkeit	0,8 N/mm² (nach ISO 527-2)			
Dichte	1,53 g/cm³			
Haltbarkeit	ungeöffnet 15 Monate			
Lagerung	kühl und trocken, vor Hitze schützen			
Inhalt/Verpackung	Kartusche 310 ml	12 Stück/Karton	1.200 Stück/Palette	Art.-Nr. 253 310 1
	Beutelware 600 ml	20 Stück/Karton	800 Stück/Palette	Art.-Nr. 253 600 1

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 10/2026 Art.-Nr. 253 310 9

beko®
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Onlinekatalog:

@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com