

Holzkitt

Knetholzmasse

Profiqualität

Merkmale

- Für innen und außen
- Farben sind mischbar
- Keine Rissbildung
- ▶ Stoßfest
- Wasserfest
- Säurebeständig
- Temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Härtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen

Anwendungsbereiche

Holzkitt Knetholzmasse

- ▶ Zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz
- Zum Auskitten von Rissen, Ast- und Schraublöchern
- Zur Reparatur z. B. von Möbeln oder Parkettböden
- ► Zum Abdichten von Booten, Fässern etc.
- Verbindet sich mit Untergründen aus Holz, Metall, Glas, Leder etc.

Holzkitt Verdünner

- Zum Wiedererweichen von ausgehärtetem Holzkitt
- Zum Reinigen von Werkzeug und Oberflächen











Holzkitt

Knetholzmasse

Inhalt 110 g (Holzkitt)

Art.-Nr. 232 xx

Inhalt 100 ml (Verdünner)

Art.-Nr. 232 100

Einsatzbereich

- Montagebetriebe
- Zimmerhandwerk
- ▶ Bootsbau
- Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- Modellbau

Verarbeitung

Die Reparaturstellen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit Holzkitt Verdünner reinigen. Nach dem Auftragen von beko Holzkitt Knetholzmasse sollte die Oberfläche mit einem Glättespachtel geglättet werden. Tiefe Löcher oder Kerben in mehreren Schichten füllen. Vor Auftragen der nächsten Schicht sollte die darunter liegende Schicht trocken sein. beko Holzkitt Knetholzmasse ist nach dem Aushärten geruchlos, lässt sich wie Holz bearbeiten und nach dem Schleifen auch beizen oder überlackieren.

Von Holzkitt Knetholzmasse verschmutzte Oberflächen mit Holzkitt Verdünner und einem festen Tuch reinigen.

Zum Erweichen von gehärteter beko Holzkitt Knetholzmasse sollte der Holzkitt Verdünner in einem Verhältnis von maximal 1:20 (Verdünner: Knetholzmasse) je nach Konsistenz der Knetmasse zugegeben werden.

Hinweise

- Dose nach Gebrauch sofort schließen. Kühl lagern.
- Keine Nitroverdünnung verwenden.
- Vor der Verarbeitung sollte eine Produkt- und Farbverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör				
		ArtNr.		
beko Spachtel		200 248 01		
	beko 🔷			

Technische Daten					
	Holzkitt Knetholzmasse		Holzkitt Verdünner		
Basis	Zellulose-Basis		Aceton-Basis		
Verarbeitbar	von -5° C bis +30° C		von -5° C bis +30° C		
Geruch	aromatisch		aromatisch		
Trocknungszeit	schleifbar nach ca. 15 Min. (abhängig von Schichtdicke)				
Dichte	> 1 g/cm ³		ca. 0,79 g/cm³		
Haltbarkeit	mind. 24 Monate		mind. 24 Monate		
Lagerung	nicht über +40° C, trocken		nicht über +40° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 110 g 6 Stück/Karton		Dose 100 ml	12 Stück/Karton	
Bestellnummern/Farben	232 01 ahorn/kiefer 232 02 buche-hell 232 03 buche-dunkel 232 04 eiche-hell	232 05 eiche-dunkel 232 06 esche 232 07 kirsch/mahagoni 232 08 nussbaum	232 100		

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!

Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 03/2025 Art.-Nr. 232 9





